



CYNKOR 2K

PKWiU: 24.30.12.0

ZASTOSOWANIE

Gruntoemalia CYNKOR 2K dwuskładnikowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz ocynku. Rekomendowana do bram, ogrodzeń, krat, balustrad.

CHARAKTERYSTYKA

Gruntoemalia jest wyrobem dwuskładnikowym wysychającym na powietrzu. Charakteryzuje się satynowym połyskiem oraz wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, mechaniczne i chemiczne.

Składnik A: gruntoemalia CYNKOR 2K

Składnik B: utwardzacz (roztwór polizocyanianu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych)

W celu utworzenie powłoki należy zmieszać oba składniki w odpowiedniej proporcji (1 część utwardzacza na 5 części gruntoemalii) np. 0,2L utwardzacza na 1L farby.

Powłoka uzyskana w ten sposób odznacza się dużą gładkością, twardością, elastycznością, bardzo dobrą przyczepnością, odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć.

Dane techniczne:

BADANIE	SKŁADNIK A	MIESZANINA SKŁADNIKÓW A i B
Lepkość, kubek Forda 4, [s]	150	80-100
Gęstość, d [g/cm ³]	1,05-1,15	-
Grubość warstwy Suchej [μm]	-	40-50
Połysk, kąt badania 60	-	10-40
Przyczepność	-	I
Krycie jakościowe	-	I- ciemne kolory II- białe
Twardości po: (wg Persozy) * 1 dniu, co najmniej	-	0,3

Czas schnięcia, [s]
pyłosuchość
III najwyżej
przydatne do użytkowania

-

30min
8h
72h